



**POLÍMEROS DO BRASIL LTDA**  
**R: Polímeros do Brasil S/N – CEP 83607-436**  
**Bairro: Fazendinha – Campo Largo/Pr**  
**Telefax.: (41) 3292-5245**

## **ALKIPOL 505/60 X**

### **RESINA ALQUÍDICA DE CÔCO**

<b>CARACTERÍSTICAS</b>		<b>SOLUBILIDADES</b>	
Tipo:	Alquídica curta (não-secativa)	Aromáticos:	Excelente
Não Voláteis (%):	59 – 61	Alifáticos:	Parcial
Viscosidade (Gardner):	Z1 – Z3	Ésteres:	Excelente
Cor (Gardner):	8 (máx.)	Cetonas:	Excelente
Índice de Acidez (mg KOH/g):	18 (máx.)	<b>USOS RECOMENDADOS</b>	
Índice de OH/sólidos (%):	3,5 – 4,0	Esmaltes à estufa e poliuretânicos brancos.	
Comp. Óleo (%):	33		
Solvente:	Xilol		
Tipo de Óleo:	Palmiste (PKO)		
<b>Propriedades:</b>			
Boa dureza em acabamento para pisos; Alto brilho; Boa retenção de cor na cura em estufa e resistência ao amarelamento.			
<b>Compatibilidade:</b>			
Com Melapol 1010/60 B (Melamínica), Urepol 1060/60 B (Uréica) e com nitrocelulose.			
<b>Forma de Entrega:</b>			
Em tambores de aço de 200 Kg líquido. Em outros solventes e / ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico.			