



POLÍMEROS DO BRASIL LTDA  
R: Polímeros do Brasil S/N – CEP 83607-436  
Bairro: Fazendinha – Campo Largo/Pr  
Telefax.: (41) 3292-5245

## ALKIPOL 420/60 A RESINA ALQUÍDICA FENOLADA

CARACTERÍSTICAS		SOLUBILIDADES	
Tipo:	Alquídica curta de soja modificada	Aromáticos:	Boa
Solvente:	Aguarrás / Xileno	Alifáticos:	Limitada
Sólidos (%):	59 – 61	Ésteres:	Excelente
Viscosidade (Gardner):	Z6 (mín.)	Cetonas:	Excelente
Cor (Gardner):	10 (máx.)	<b>USOS RECOMENDADOS</b>	
Índice de Acidez (mg KOH/g):	18 (máx.)	Primers de rápida secagem para madeira.	
Peso Específico (g/cm <sup>3</sup> ):	0,950 – 0,990	Lacas poliuretânicas para madeira e metal.	
<b>Propriedades:</b>  Secagem rápida.			
<b>Compatibilidade:</b>  Boa compatibilidade com poliuretanos aromáticos e melaminas, sendo regular com alquídicas curtas (testar previamente em cada caso).			
<b>Forma de Entrega:</b>  Em tambores de aço de 180 Kg líquido. Em outros solventes e/ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico.			