



POLÍMEROS DO BRASIL LTDA
R: Polímeros do Brasil S/N – CEP 83607-436
Bairro: Fazendinha – Campo Largo/Pr
Telefax.: (41) 3292-5245

ALKIPOL 425/70 A RESINA ALQUÍDICA FENOLADA

CARACTERÍSTICAS		SOLUBILIDADES	
Tipo:	Alquídica curta de soja modificada	Aromáticos:	Boa
Solvente:	Aguarrás / Xileno	Alifáticos:	Limitada
Sólidos (%):	69 – 71	Ésteres:	Excelente
Viscosidade (Gardner):	Z6 –Z8	Cetonas:	Excelente
Cor (Gardner)*:	10 (máx.)	USOS RECOMENDADOS	
Índice de Acidez (mg KOH/g):	20 (máx.)	Primers de rápida secagem para madeira. Lacas poliuretânicas para madeira e metal.	
Propriedades: Rápida secagem.			
Compatibilidade: Boa compatibilidade com poliuretanos aromáticos e melaminas, sendo regular com alquídicas curtas (testar previamente em cada caso).			
Forma de Entrega: Em tambores de aço de 180 Kg líquido. Em outros solventes e/ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico.			