



POLÍMEROS DO BRASIL LTDA
R: Polímeros do Brasil S/N – CEP 83607-436
Bairro: Fazendinha – Campo Largo/Pr
Telefax.: (41) 3292-5245

MELAPOL 1010/60 B RESINA MELAMÍNICA

CARACTERÍSTICAS		SOLUBILIDADES	
Tipo:	Melamina formol isobutilada	Aromáticos:	Boa
Não Voláteis (%):	58 – 62	Alifáticos:	Ruim
Viscosidade (Gardner):	T – W	Ésteres:	Avaliar
Cor (Gardner):	2 (máx.)	Isobutanol:	Excelente
Tolerância alifáticos:	1:4,5 (mín.)	USOS RECOMENDADOS	
Formol livre (%):	1,5	Acabamentos com cura em forno.	
Peso Específico (g/cm ³):	1,040 ± 0,020		
Solvente:	Isobutanol		
Propriedades: Boa dureza em acabamentos com cura em forno em combinação com alquídicas curtas e acrílicas de baixo OH.			
Compatibilidade: Com alquídicas curtas e com Urepol 1060/60 B (Uréica).			
Forma de Entrega: Em tambores de aço de 200 Kg líquido. Em outros solventes e / ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico.			