



POLÍMEROS DO BRASIL LTDA
R: Polímeros do Brasil, S/N – CEP 83607-436
Bairro: Fazendinha – Campo Largo/Pr
Telefax: (41) 3292-5245

SANCRYL 884/51 ABX RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA

CARACTERÍSTICAS		SOLUBILIDADES	
Não Voláteis (%):	50 - 52	Aromáticos:	Boa
Viscosidade (Gardner):	Z2 – Z4	Alifáticos:	Ruim
Cor (Gardner):	2 (máx.)	Ésteres:	Boa
Índice de Acidez (mg KOH/g):	7 (máx.)	Cetonas:	Boa
OH/Sólidos (%):	1,8 – 2,2		
Peso Específico (g/cm ³):	0,980 ± 0,020	USOS RECOMENDADOS	
Solventes:	Acetato de Butila/Xileno (50:50)	Sistemas PU de 2 componentes.	

Propriedades:

Proporciona rápida secagem e ótima dureza.

Compatibilidade:

Boa compatibilidade com poliuretanos aromáticos e alifáticos em todas as proporções;

Forma de Entrega:

Em tambores de aço de 200 Kg líquido. Em outros solventes e/ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico.