



POLÍMEROS DO BRASIL LTDA
R: Polímeros do Brasil, S/N – CEP 83607-436
Bairro: Fazendinha – Campo Largo/Pr
Telefax: (41) 3292-5245

SANCRYL 880/55 ABX
RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA

CARACTERÍSTICAS		SOLUBILIDADES	
Não Voláteis (%):	54 – 56	Aromáticos:	Boa
Viscosidade (Gardner):	Z1 – Z3	Alifáticos:	Ruim
Cor (Gardner):	2 (máx.)	Ésteres:	Boa
Índice de Acidez (mg KOH/g):	12 (máx.)	Cetonas:	Boa
OH/Sólidos (%):	0,9 – 1,3	USOS RECOMENDADOS	
Peso Específico (g/cm ³):	0,980 ± 0,030		
Solventes: Tolueno/Acetato de Butila/Acetato Etil Glicol (80:15: 5)		Sistemas PU de 2 componentes.	
Propriedades:			
Proporciona rápida secagem e boa dureza.			
Compatibilidade:			
Compatível com poliuretanos, aromáticos e alifáticos.			
Forma de Entrega:			
Em tambores de aço de 200 Kg líquido. Em outros solventes e/ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico.			