



POLÍMEROS DO BRASIL LTDA
R: Polímeros do Brasil S/N – CEP 83607-436
Bairro: Fazendinha – Campo Largo/Pr
Telefax.: (41) 3292-5245

POLIURET 775/75 AE (CATALISADOR L)

CARACTERÍSTICAS		SOLUBILIDADES	
Tipo: Prepolímero de tolueno diisocianato e trimetilol propano		Aromáticos:	Limitada
Solvente: Acetato de Etila		Alifáticos:	Ruim
Sólidos (%): 73 – 77		Ésteres:	Excelente
Viscosidade (Gardner): Z – Z2		Cetonas:	Excelente
Cor (Gardner): 3 (máx.)		USOS RECOMENDADOS	
NCO (%): 13,0 – 13,5		Sistemas poliuretânicos para madeira.	
Peso Específico (g/cm ³): 1,150 ± 0,020			
Compatibilidade: Com o Poliuret 780/50 AE (catalisador IL) e com doadores de OH testar para cada caso.			
Forma de Entrega: Em tambores de aço de 240 Kg líquido. Em outros solventes e/ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico.			