



POLÍMEROS DO BRASIL LTDA  
R: Polímeros do Brasil S/N – CEP 83607-436  
Bairro: Fazendinha – Campo Largo/Pr  
Telefax.: (41) 3292-5245

## POLIURET 780/50 AE (CATALISADOR IL)

| CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                |                                               | SOLUBILIDADES                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Tipo:                                                                                                                                          | Prepolímero de tolueno diisocianato e butanol | Aromáticos:                           | Limitada  |
| Solvente:                                                                                                                                      | Acetato de Etila                              | Alifáticos:                           | Ruim      |
| Sólidos (%):                                                                                                                                   | 49 – 53                                       | Ésteres:                              | Excelente |
| Viscosidade (Gardner):                                                                                                                         | H – M                                         | Cetonas:                              | Excelente |
| Cor (Gardner):                                                                                                                                 | 3 (máx.)                                      |                                       |           |
| NCO (%):                                                                                                                                       | 8,0 – 8,5                                     |                                       |           |
| Peso Específico (g/cm <sup>3</sup> ):                                                                                                          | 1,080 ± 0,020                                 |                                       |           |
|                                                                                                                                                |                                               | <b>USOS RECOMENDADOS</b>              |           |
|                                                                                                                                                |                                               | Sistemas poliuretânicos para madeira. |           |
| <b>Propriedades:</b><br>Alta velocidade de reticulação.                                                                                        |                                               |                                       |           |
| <b>Compatibilidade:</b><br>Com o Poliuret 775/75 AE (catalisador L) e com doadores de OH testar para cada caso.                                |                                               |                                       |           |
| <b>Forma de Entrega:</b><br>Em tambores de aço de 230 Kg líquido. Em outros solventes e/ou concentrações consultar nosso Departamento Técnico. |                                               |                                       |           |